

# Keo Dán Gạch Gator Crocodile



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## Cường Độ Bám Dính và Độ Bền

Keo dán gạch Gator Crocodile có thành phần gồm xi măng Portland, cát đặc biệt và các phụ gia polyme. Gator Crocodile có độ bám dính cao với gạch ceramic. Dùng cho nội thất, cho cả tường và sàn.

### Đặc tính sản phẩm

- Dùng cho gạch ceramic
- Dùng ốp lát nội thất cho tường và sàn
- Không cần ngâm gạch trước

Màu sắc : Xám



## Ứng Dụng Thi Công

### Ôn tập

Tất cả các bề mặt cần ốp lát phải khô ráo, trám các lỗ rỗng nếu có, loại bỏ dầu nhớt, bụi, lớp phủ cũ hoặc tạp chất còn lại trên bề mặt.

### Tỉ lệ trộn

Trộn keo dán gạch Gator Crocodile bao 20 kg với 4.8 L nước hoặc bao 25 kg với 6 L nước hoặc 3 phần keo dán gạch Gator Crocodile với 1 phần nước theo thể tích.

### Vr n v t li u

- Trộn keo dán gạch với nước sạch theo tỉ lệ như trên bằng máy trộn cầm tay với tốc độ chậm (150 vòng/ phút) cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.
- Chờ trong 15 phút để cho hỗn hợp tơi hoàn toàn trước khi trộn lại lần hai.
- Không được thêm nước hoặc phụ gia sau khi hỗn hợp đã tơi hoàn toàn.

### Thi công

1. Trét keo dán gạch bằng cạnh phẳng của bay răng cưa lên bề mặt cần dán gạch, đặt bay răng cưa nghiêng 60 độ so với bề mặt lát gạch và kéo đều để tạo những đường răng cưa.
2. Dán gạch lên bề mặt đã trét keo, điều chỉnh viên gạch cho đúng vị trí.
3. Dùng búa cao su gõ nhẹ đều trên bề mặt viên gạch để đảm bảo gạch đã bám dính hoàn toàn với keo.
4. Không được điều chỉnh vị trí viên gạch sau khi đã dán lên bề mặt nền 15 phút.

### B o d n g c h r o n

- Thời gian bảo dưỡng tối thiểu từ 24-48 giờ, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.
- Để cho chất lượng tốt hơn, nên lựa chọn keo chà ron Crocodile phù hợp với từng loại gạch. Ứng với từng kích thước đường ron và khu vực lát gạch có nhiều loại keo chà ron Crocodile với nhiều màu sắc để lựa chọn.

# Keo Dán Gạch Gator Crocodile



**CROCODILE**

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## Thông Số Kỹ Thuật

Chỉ tiêu thử nghiệm	Đánh giá
<b>Thời gian đông kết</b> Bắt đầu đông kết Kết thúc đông kết	7.2 giờ 10.3 giờ
<b>Thời gian mở</b> Nhiệt độ 21°C	> 15 phút
<b>Thời gian điều chỉnh gạch</b> Nhiệt độ 21°C	10 phút
<b>Cường độ bám dính khi chịu cắt ở 7 ngày</b> Gạch tường tráng men Gạch mosaic không thấm nước	> 210 psi > 150 psi
<b>Cường độ bám dính khi chịu cắt ở 28 ngày</b> Gạch ốp tường tráng men Gạch mosaic không thấm nước	> 270 psi > 160 psi
<b>Cường độ bám dính khi chịu kéo</b> 28 ngày (ở điều kiện chuẩn)	> 0.95 N/mm <sup>2</sup>
Kích thước bay răng cưa	Diện tích sử dụng / bao 20 kg
3x3 mm. 	9-11 m <sup>2</sup>
6x6 mm. 	6-9 m <sup>2</sup>
10x10 mm. 	3-4 m <sup>2</sup>

Các thử nghiệm trên được tiến hành trong phòng thí nghiệm, việc thi công thực tế có thể cho các kết quả khác nhau tùy thuộc vào điều kiện ngoài công trường

Ghi chú : 1 Mpa = 1 N/mm<sup>2</sup> = 10 bar ~ 145 psi

### Kiểm nghị

Để đạt hiệu quả tối đa, chỉ nên tiến hành chà ron sau khi lát gạch tối thiểu 48 giờ

### Khuyến cáo

Không được sử dụng keo dán gạch cho bề mặt gỗ, nhựa đường, nhựa, kim loại và thủy tinh. (Không để băng giá quá 72 giờ)

### Cảnh báo

- Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang và mắt kính khi thi công.
- Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước sạch và đi đến bệnh viện
- Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da
- **Tránh xa tầm tay trẻ em**

### Lưu trữ

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để tránh làm giảm chất lượng của sản phẩm. Hạn sử dụng trong vòng 1 năm

### Đóng gói

Đóng gói trong túi film với lớp nhựa bên trong để tránh ẩm  
Khối lượng tịnh : 20, 25 kg